



**Verkauf • Beratung • Ausführung**

**Josef Vitzthum OG**

Vollererstr. 68 • 5113 St. Georgen

Tel: +43 (0) 664-507 29 34

<http://www.fliessestriche.com> • E-mail: [j.v.fliessestriche@aon.at](mailto:j.v.fliessestriche@aon.at)

**FLIESESTRICHE UND ISOLIERUNGEN**

## BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

### Hinweise zur Behandlung von Zement-Fliessestrich vor und nach der Verlegung

Während der ersten 28 Tage vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen  
(Tag des Einbaues nicht mitgerechnet)

Frühestmögliche Begehbarkeit des Estrich nach 48 Stunden.

Der Estrich darf bis zum 5. Tag (Tag des Einbaus nicht mitgerechnet) nicht belastet werden.

Bei Fußbodenheizung ist die umseitige Aufheizanleitung einzuhalten.

Belüftungshinweis auch während des Heizvorgangs der Fußbodenheizung einhalten.

Vor der Verlegung des Oberbelages ist eine Feuchtigkeitsmessung (DIN 4725 Teil 4 5.2 CM Messung) durchzuführen und die klimatischen Bedingungen und Estrich-Temperaturen gem. der Vorgabe für den Oberbelag einzustellen.

Wird der Zement Estrich nach 8-10 Monaten nicht belegt  
( Keramik, Beschichtung od. Holzboden ),  
wird KEINE HAFTUNG u.GARANTIE für Risse,  
Wasserschäden bei Garagen,.. übernommen.